

Brilliant

ブリリアント



陶器製 便器・洗面ボウルの光沢復元 液体ガラスコーティング剤

液量 250ml



ご注意

- ◆ 必ず水分がコーティング剤に混入しないよう、基材を十分に乾燥させて作業を行ってください。塗布中、または塗布直後に水分が混入しますと、性能不良や密着不良の原因となりますのでご注意ください。
- ◆ 一般的なサイズの洋式便器の場合、約10～15ml程度の液量で塗布することができます。ブリリアント1本で洋式便器や洗面台で**約20～25器**、ストール型小便器で**約15～20器**が目安です。
- ◆ 作業するにはコーティング剤を少量ずつ取って塗布してください。作業後、残ったコーティング剤はボトルに戻さないでください。
- ◆ 保管の際は容器を密閉し、直射日光が当たる場所や湿気の多い場所には置かないでください。
- ◆ 作業するには保護マスク、保護眼鏡、保護手袋を着用してください。
- ◆ 空気中の湿気を一定量含むと十分な性能が発揮できませんので、できるだけ**開封後3ヶ月以内**に使いきるようにしてください。
- ◆ **衛生陶器専用のコーティング剤です。床面に塗布しますと滑りやすくなる場合があります。また、陶器以外の樹脂製洗面ボウル等は、十分な性能が発揮できない場合があります。**

発売元

株式会社 レッツ クリエイト
インスパイア プロフェッショナルツール販売事業部


埼玉県春日部市永沼 1947-1
TEL 048-718-3611
FAX 048-718-3612

使用方法

- ① 施工面の汚れを除去し、水洗いののち十分に乾燥させてください。
- ② ブリリアントを付属のウェスに少量取り、均一に塗布してください。二度塗りの必要はありません。
- ③ 塗布後、60分程度乾燥させてください。遠赤外線ライトやヒートガン等を当てると乾燥時間を短縮できるほか、コーティング剤の被膜強度を上げることができます。



近づけすぎ注意！



ヒートガンは非常に高温になりますので、取り扱いには十分ご注意ください。一点を長い時間集中して当てると、陶器表面にひびが入ったり割れたりする場合があります。必ず陶器から20cm程度離して作業してください。

お問い合わせ

