

## LP ジムコート



### セルフシール仕上げ 木床用コーティング剤

LP ジムコートは水性コーティング剤の技術に使われる利点を備え、温かみのある豊かなオイル仕上げの床面を作り上げます。酸化乾燥を及ぼすウレタンポリマーの配合により、従来の油性コーティング剤と比べても優れた耐摩耗性を備え、あらゆる水性コーティング剤を超えて上質な価値を提供します。

#### 特徴：

- ・セルフシーラー作用 - ベトコの水性木床用フィニッシュの  
下地剤として有効
- ・単一成分のため、硬化剤不要
- ・速乾 - 4時間以内で乾燥
- ・塗布が簡単 - T字型アプリケーションツールで素早く楽に塗布
- ・VOC(揮発性有機化合物)準拠-従来の油性ベースの代替として

#### サイズ：

**3.8L (1 ガロン) ボトル 4 本入り BET 67504**

**19L (5 ガロン) ペール缶 BET 67505**

#### 使用方法：

体育館やその他の木床でご使用下さい。

※UV コートされたフロアに対する使用は避けて下さい。

**塗布前の準備：**床を掃除機がけしてホコリを吸い取った後に、  
コットンタオルで入念に拭き上げて下さい。

**シーラーとしての塗布：**少なくとも2層の塗布を推奨します。  
本製品 3.8L (1 ガロン) で約 50~60 m<sup>2</sup>程度の範囲に塗布でき  
ます。スクリーニングの仕上げは 120 番手のサンディングディ  
スクがお勧めです。

**スクリーニング&リコーティング作業：**スクリーニングをする  
前に必ず床をきれいにします。GT クリーナー（詳細はカタロ  
グを参照）を混ぜ合わせ、清潔なコットンタオルで拭き上げて  
下さい。120 番手が 150 番手の新品のサンディングスクリー  
ンでサンディングし、掃除機をかけた後、湿らせたコットンタ  
オルで拭き上げます。

**塗布：**3.8L (1 ガロン) あたり約 60 m<sup>2</sup>程度に塗布できます。タ  
イグラー密着剤を使用した場合、3.8L (1 ガロン) あたり約 70  
m<sup>2</sup>塗布できます。清潔で乾燥したプラスチック製のじょうろに  
本製品を注ぎ入れて、壁と並行に壁際より 10cm 位のところに  
ライン状に塗布します。アプリケーションを少し斜めにしながら  
角度をつけ、液体のたまりが途切れないようにしながら、壁の  
一番隅まで塗布していきます。塗布が壁際まで到達したらア  
プリケーターを滑らかに 90 度回転させ、アプリケーションを反対  
方向にターンさせて、次のレーンを塗布します。すでに塗布し  
たレーンに余分な液体が残らない様に、アプリケーションの角度  
を保ちながら塗布してください。その後、完全に乾燥させます。  
状況により異なりますが、次の塗布までには 3~4 時間の乾燥  
時間が必要です。1 層目の塗布後、24 時間経過した場合は、専  
用のマールトップスクラブパッド又はサンディングスクリ  
ーンパッド 150 番手でフロア全面を削り、粉塵を回収して下さ  
い。少なくとも 2 層は塗布して下さい。

塗布後 24 時間は通行を遮断してください。24 時間後でもスカ  
ッフマークや傷が入る場合がございます。

**注意：**適切な換気を行って下さい。床上の空気を循環させて下  
さい。最終層を塗布し終えたら、24 時間以上は十分に乾燥しま  
す。エアコンや換気扇を使用して下さい。

#### メンテナンス：

日常メンテナンスは水性ダストモップトリートメント（詳細は  
製品ラベルを参照）を用いてダストモップをかけて下さい。出  
来るだけ頻繁に 1 日 1 回以上は行って下さい。

週間メンテナンスは GT クリーナー（詳細は製品ラベルを参照）  
を用いて床を入念に清掃して下さい。最低週に一度は重洗浄を  
行って下さい。

空き容器はリサイクルして下さい。本製品の滑り抵抗値はジェ  
ームズマシン (ASTM D 2047-111) 最低値 0.5 以上です。

**仕様 :**

色 : 薄い琥珀色

塗布範囲 : 約 50~60 m<sup>2</sup>

乾燥時間 : 4 時間

引火点 : >200°C

光沢度 ◎ 60° : >85

pH : 7.5 - 8.5

リコート間隔 : 6 時間以内

VOC (揮発性有機化合物) : 275g/リットル

保証 : 1 年間

3.8L 当たりの重さ : 3.97Kg



**東栄部品株式会社**

東京都文京区本駒込 6 丁目 3 番 6 号

Tel:03-946-8111 Fax:03-3946-8116

